



**WARP** è una finitura poliuretana all'acqua, bicomponente, non ingiallente trasparente con effetto opaco. E' dotata di elevata resistenza all'abrasione e buona resistenza agli agenti chimici.

Finitura opaca: 20gloss

- Le superfici trattate con WARP non mostrano alcuna tendenza all'ingiallimento, sono resistenti all'abrasione
- Elevata adesione, resistenza all'usura ed elevata durezza superficiale.
- Facile pulizia e manutenzione.
- Assenza di ingiallimento e resistenza ai raggi U.V.
- Applicabile da +5°C a +35°C

### **Preparazione del prodotto**

Prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso.

Miscelare separatamente i due componenti quindi versare il contenuto del componente B nel componente A ed omogeneizzare il composto con mescolatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti, sino a completa omogeneizzazione. Mescolare esclusivamente le quantità utilizzabili entro il tempo massimo di lavorabilità.

### **Applicazione del prodotto**

Il prodotto miscelato può essere applicato utilizzando un rullo a pelo raso. Per ottenere un migliore effetto estetico, si consiglia di applicare il prodotto in due mani incrociando le passate e avendo cura di non superare le dosi consigliate.

### **CONSUMO**

Il consumo indicativo è di circa 0,100 kg/m<sup>2</sup> per mano, Consigliata l'applicazione in due mani.

## **PULIZIA**

gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con acqua. Il materiale indurito sugli attrezzi e sul mescolatore può essere rimosso meccanicamente.

## **STOCCAGGIO**

12mesi, se conservato in contenitori ben chiusi e in ambienti fresco ed asciutto e con temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Teme il gelo.

## **SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI**

Il prodotto è esenta da etichettatura.

### **PRECAUZIONI DI IMPIEGO**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti.

## **NORME DISICUREZZA**

Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente.

## **PRIMOSOCORSO**

In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua.

## **SMALTIMENTO**

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali 3/3 resine A

## **DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)**

Rapporto di miscelazione (in peso): comp. A : comp. B = 5 : 0,25

Colore dell'impasto: lattiginoso

Peso specifico dell'impasto (g/cm<sup>3</sup>): 1,05

Consistenza della miscela: fluida

Tempo di lavorabilità a +20°C: 1 ore

Temperatura di applicazione: da +8°C a +35°C

Tempo di inizio presa: 2 ore

Tempo di ricopertura massimo +10°C +20°C < 48 h < 24 h

Resistenza all'abrasione T aber dopo 7gg a +23°C